



DURIFLOR malte a 2 componenti
malte plasto-cementizie, disponibili in più granulometrie

Descrizione	<p>Le Malte sono fornite in 2 componenti, pasta e polvere, da miscelare al momento d'uso. La pasta è composta di : resine in soluzione acquosa, inerti, coloranti, additivi La polvere è una miscela di leganti idraulici, regolatori di presa e additivi.</p> <p>peso specifico della miscela 1,75-1,80 pH della pasta 8-9 pH della miscela 11,5-12,5 diluente della miscela acqua solvente per il lavaggio acqua</p>
Caratteristiche	<p>Le malte a 2 componenti hanno tempi di lavorabilità e di indurimento iniziale piuttosto lunghi e, per questo, di solito sono applicate nelle aree non pedonabili. Nelle aree pedonabili si applica la Malta Grana Fine a 2 componenti solamente in finizione sulla Malta Grana Media a 3 componenti.</p>
Sicurezza	<p>La pasta non comporta la etichettatura, mentre la polvere è soggetta ad etichettatura in ragione della sua alcalinità. La miscela è fortemente alcalina: nella manipolazione e nell'uso proteggere occhi e pelle.</p>
Conservazione	<p>i componenti si conservano 1 anno negli imballi originari se magazzinati in luogo asciutto tra +5°C e +40°C</p>
Supporti	<p>Le malte si applicano su supporti minerali a base cementizia leggermente ruvidi, sani, asciutti, omogenei per durezza ed assorbimento. Passare una mano di Duriwat, diluito al 50%, sul supporto cementizio e tra le passate delle Malte.</p>
Regole di posa	<p>L'applicazione e l'asciugamento delle Malte devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto; non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.</p>
Applicazione	<p>Miscelare lentamente la pasta aggiungendovi progressivamente la polvere. Badare a non lasciare grumi. A miscelazione completa miscelare ancora la malta, più velocemente, per qualche minuto. Se necessario diluire poi la miscela con non oltre il 10% d'acqua. Non aggiungere altre acqua nel corso della applicazione. Applicare a spatola, lisciando bene la superficie. Il giorno seguente carteggiare la malta indurita, depolverizzarla e passarvi una mano di Duriwat, diluito al 50%. Dopo 30 minuti circa applicare la Malta seguente o passare il Turapori o la Vernice.</p> <p>tempo aperto medio della malta da 30 a 60 minuti, secondo le condizioni ambientali intervallo tra due passate 24 ore</p>
Rese	<p>Malta Grana Grossa se armata con rete 3,4-3,6 kg/m² se applicata senza rete 1,95-2,05 kg/m² Malta Grana Media 0,9-1,1 kg/m² Malta Grana fine 0,5-0,6 kg/m² Stucco 0,15-0,20 kg/m²</p>

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023