



FINTOMARMO

stucco decorativo murale, lucido e lavabile

Descrizione	Stucco denso, pronta all'uso, composta di leganti sintetici, pigmenti resistenti alla luce, additivi, battericidi. peso specifico pH diluente	1,63-1,67 8-9 acqua
Caratteristiche	assorbimento d'acqua lavabilità classificazione ambientale Viene utilizzato per ottenere rivestimenti in stucco lucido del tipo detto 'veneziano'	molto basso lavabile A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica, all'esterno ed all'interno, su supporti piani, puliti, sani ed asciutti Questi supporti devono essere perfettamente lisci e vanno preventivamente trattati con una mano di pittura lavabile di buona qualità. Prima di applicare la pittura di fondo, rasare perfettamente i fondi che non fossero piani e lisci Non applicare su fondi soggetti a risalita di umidità.	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto. Non utilizzare sulla stessa facciata prodotti di partite diverse.	
Applicazione	Finizione poco contrastata, consigliabile per grandi superfici Stendere lo stucco in maniera leggermente irregolare con spatola inox per stucchi (consigliata una spatola trapezoidale con spigoli arrotondati). A metà asciugamento lisciare il materiale con la spatola inumidita, in modo da appiattire e rendere più lucide le parti in leggero rilievo. Dopo 4-6 ore passare una seconda mano lisciandola subito. Quando questa mano sia quasi asciutta levigarla con la spatola tenuta leggermente inclinata, in modo da lucidarla. Finizione contrastata, consigliabile per piccole superfici Stendere lo stucco in maniera più irregolare, usando una spatolina inox da carrozzeria. A metà asciugamento lisciare il materiale con la spatola trapezoidale inumidita, in modo da appiattire e rendere più lucide le parti in leggero rilievo Dopo 4-6 ore passare una seconda mano alla stessa maniera, lisciandola subito. Quando questa mano sia quasi asciutta levigarla con la spatola tenuta leggermente inclinata, in modo da lucidarla Note: Non lucidare con la spatola inox lo stucco completamente asciutto, perché si potrebbero lasciare delle tracce nerastre sul materiale. Se è necessario lucidare il materiale indurito, farlo usando carta vetro finissima	
Consumo		0,4-0,5 kg/m ² /passata

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023