



MARMO ANTICO

stucco tradizionale a calce, per esterni ed interni, ad 'effetto marmo'

Descrizione	Stucco in pasta composto di calce spenta, inerti, pigmenti resistenti ad alcali ed UV, additivi. composti organici < 5% peso specifico 1,56-1,60 pH 12-13 diluente acqua
Caratteristiche	resistenza al passaggio di vapore $\mu < 10$ emissioni all'interno dei locali A+
Note sulla calce	I materiali a calce non emettono inquinanti ambientali, sono molto permeabile al vapore e non alterano l'equilibrio igrometrico dei vecchi muri. Sono' ininfiammabili e non temono microorganismi o muffe. Assorbono acqua in caso di pioggia, ma non ne sono danneggiati ed asciugano velocemente per evaporazione col bel tempo. Se però, su esterni esposti alle intemperie o a forte inquinamento ambientale, od in interni soggetti a traffico intenso, si vuole evitare che la superficie si bagni o si sporchi, è possibile trattare la superficie con impregnanti protettivi che non ne alterano significativamente la permeabilità al vapore e ne mantengono inalterato l'aspetto. Per questo sono disponibili il Protexan, impregnante idrorepellente, ed il Calceprotect, impregnante idrorepellente ed oleorepellente.
Sicurezza	Contiene idrossido di calcio, irritante per gli occhi e la pelle e comportante il rischio di gravi lesioni oculari. Nella manipolazione e nell'uso seguire le istruzioni riportate sugli imballi.
Conservazione	1 anno negli imballi originali se magazzinato tra +5°C e +40°C
Supporti	Si applica su supporti piani, puliti, sani, asciutti, omogenei per durezza e assorbimento. Non applicare su supporti soggetti a risalita di umidità, su intonaci o rivestimenti esistenti friabili, su superfici trattate con protettivi che non consentano l'adesione Marmo Antico si applica, normalmente, in finizione, su un fondo in Marmorino Classico Grana Fine ben lisciato. Per la posa del Marmorino consultare la scheda specifica Su fondi lisci e piani lo si applica anche sopra una passata del primer Fixaquarz. In questo caso sono necessarie più passate di Marmo Antico per ottenere lo stesso risultato.
Norme di posa	Applicazione e asciugamento devono avvenire tra +5°C e +35°C, al riparo dalle intemperie o da eccessivo irraggiamento solare. Non applicare materiali di lotti diversi sulla stessa parete. Fare le passate 'fresco su fresco', cioè fare una nuova passata quando la precedente sia ancora semiumida. Se il fondo fosse troppo asciutto, inumidire leggermente la superficie prima della nuova applicazione.
Applicazione	<u>su Marmorino</u> : inumidire leggermente il fondo e applicare con spatola inox almeno due mani di Marmo Antico, lisciando il materiale.. Quando l'ultima passata comincia ad indurire, lisciare perfettamente la superficie con la spatola inox tenuta umida e pulita. Inumidire leggermente il materiale se fosse troppo asciutto. <u>su Fixaquarz</u> : applicare, come sopra descritto, in più passate, senza inumidire il supporto
Consumo	0,2-0,3 kg/m ² /passata

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023