

## DURIFLOR

### Regole generali di posa

Supporti	Consolidare col Durisave i supporti minerali porosi e/o leggermente sfarinanti Sgrassare le piastrelle in ceramica e, se possibile, irruvidirle leggermente. Trattare con fissativi adatti MDF, legno e cartongesso, trattare il ferro con antiruggine.	
Primers	Su superfici assorbenti passare il Fixaquarz Su superfici non assorbenti (ceramica, metallo, etc.) passare il Duribond	resa 6,5-7,5 m <sup>2</sup> /lt resa 6,5-7,5 m <sup>2</sup> /lt
Passata di fondo	<p><b>1) Supporti non pedonabili</b>          Se il supporto è irregolare in pianeità, pareggiarne la superficie con la Malta Grana Grossa. Se presenta anche discontinuità (p.es. piastrelle, giunti, etc.) o è soggetto a rischio di microfessurazioni, armare la Malta Grana Grossa con rete in fibra di vetro          Negli altri casi passare direttamente la Malta Grana Media.</p> <p><b>2) Supporti pedonabili</b>          Passare sempre la Malta Grana Grossa armata con rete, a meno che il supporto sottostante sia già armato (con rete o maglia metallica)          Consumo della Malta Grana Grossa non armata 1,95-2,05 kg/m<sup>2</sup>/mm          Consumo medio della Malta Grana Grossa, armata, su piastrelle o simili 3,40/3,60 kg/m<sup>2</sup>          La rete di armatura può essere fissata al supporto con la colla epoxy prima di stendere la Malta, oppure essere inglobata nello strato di Malta durante la stesura della medesima.          Nel posare la rete sovrapporla di 10 cm alle giunzioni. Su scala tagliare la rete sul bordo dei gradini ed accostare i pezzi, senza sovrapporli; non tagliare invece la rete tra la pedata e l'alzata.</p>	
Finizione	<p><b>1) Supporti non pedonabili</b>          Giorno 1 Se necessario, carteggiare con carta vetro 60. Spolverare e passare il Duriwat, diluito.          Appena asciutto applicare la Malta Grana Media a 2 componenti cons. 0,9-1,1 kg/m<sup>2</sup>          Giorno 2 Carteggiare con carta vetro 60. Spolverare e passare il Duriwat, diluito.          Appena asciutto applicare la Malta Grana Fine a 2 componenti cons. 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup>          Giorno 3 Per finire a Stucco, carteggiare con carta vetro 90. Spolverare e passare il Duriwat diluito. Appena asciutto applicare lo stucco a 2 componenti cons. 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup></p> <p><b>2) Supporti pedonabili</b>          Giorno 1 Se necessario, carteggiare con carta vetro 60. Spolverare e passare il Duriwat, diluito.          Appena asciutto applicare la Malta Grana Media a 3 componenti cons. 1,1-1,3 kg/m<sup>2</sup>          Giorno 2 Carteggiare con carta vetro 60. Spolverare e passare il Duriwat, diluito.          Appena asciutto applicare la Malta Grana Fine cons. 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup>          Usare la Malta a 2 componenti se si intende lasciarla in finizione. Usare quella a 3 per finire a stucco.          Giorno 3 Per finire a Stucco, carteggiare con carta vetro 90. Spolverare e passare il Duriwat diluito. Appena asciutto applicare lo stucco a 3 componenti cons. 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup></p>	
Verniciatura	<p>Giorno 1 Carteggiare la Malta Grana Fine con carta vetro 80, o lo Stucco con carta vetro 220.          Spolverare e passare il Duriwat.          Appena asciutto passare la Vernice Turapori resa 10 m<sup>2</sup>/lt          Quando La Vernice Turapori è asciutta in superficie applicare la prima mano della Vernice scelta resa 20 m<sup>2</sup>/lt          Giorno 2 Carteggiare leggermente la vernice indurita con carta vetro 220 e applicare la mano finale di Vernice. resa 20 m<sup>2</sup>/lt          Durante la posa e l'asciugamento delle Vernici proteggere i locali da umidità, polvere ed insetti.</p>	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023