



DURIBOND

Primer per supporti non assorbenti, disponibile in versione liscia e ruvida

Descrizione	Primer composto di resine acriliche in emulsione, inerti, additivi, battericidi, idrorepellenti. peso specifico pH diluente	1,20-1,24 8-9 acqua
Caratteristiche	emissioni all'interno dei locali Duribond aderisce anche su pitture a solvente, smalti, piastrelle ceramiche, superfici metalliche, plastica. Questi supporti devono essere accuratamente puliti e sgrassati prima della applicazione e può essere utile irruvidirli leggermente. In caso di dubbi effettuare un test di applicazione prima di procedere alla applicazione completa. Dopo asciugamento completo serve da fondo per intonaci e pitture all'acqua, compresi quelli a legante minerale (calce aerea, calce idraulica, cemento, silicato).	A
Sicurezza	Il materiale non comporta etichettatura	
Conservazione	1 anno negli imballi originali se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica all'esterno ed all'interno, su supporti coerenti, sani e puliti. Non applicare su supporti soggetti a risalita di umidità.	
Norme di posa	Applicazione e asciugamento devono avvenire tra +5°C e +35°C, al riparo dalle intemperie o da eccessivo irraggiamento solare.	
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o pistola. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Diluizione Intervallo tra due passate Sovraverniciabile	non diluire 10-12 h. 24 h.
Rese	liscio grana fine grana media	8,0-9,0 m ² /lt/passata 7,0-8,0 m ² /lt/passata 6,0-7,0 m ² /lt/passata

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023