



## DURIFLOR Vernice PUW

### Vernice acril-uretanica bicomponente all'acqua

Descrizione	Vernice bicomponente all'acqua a base di dispersione poliacrilica e poliisocianato alifatico idrodiluibile. peso specifico della miscela pH diluente	1,01-1,05 8-9 acqua	
Caratteristiche	Si applica su marmo, pietra, cemento, etc. E' disponibile nelle versioni: lucida, satinata ed opaca E' impermeabile e, nel sistema Duriflor, si applica su pareti e pavimenti: Per la protezione delle parti in cui può restare acqua stagnante (lavandini, docce, etc.) usare la Vernice a solvente PUS		
Sicurezza	Il componente A (dispersione poliacrilica) non richiede etichettatura Il componente B (poliisocianato) comporta etichettatura di pericolo Nella manipolazione e nell'uso seguire le istruzioni riportate sugli imballi		
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C		
Supporti	I supporti devono essere coerenti, sani e puliti e non devono essere soggetti a risalita di umidità. E' necessario irruvidire i supporti poco assorbenti. Nel sistema Duriflor la Vernice PUW può essere sia applicata direttamente su Malta Grana Fine o Stucco, in tre passate, oppure, cosa preferibile, in due passate sulla Vernice Turapori Per applicarla senza Turapori, passare prima sui supporti una mano di Duriwat molto diluita. Per applicarla sulla Vernice Turapori, intervenire quando questa sia asciutta al tatto, ma non del tutto indurita. Se lo fosse, irruvidirla in superficie prima di applicare.		
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 30°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo.		
Applicazione	Agitare i due componenti prima dell'uso. Aggiungere l'indurente alla resina miscelando a bassa velocità. Finita l'aggiunta miscelare più velocemente per qualche minuto. Di norma la Vernice si applica tal quale. Se necessario diluirla, dopo miscelazione dei componenti, con non oltre il 10% d'acqua. Non aggiungere acqua successivamente. Applicare a pennello, rullo o pistola. evitando di fare film troppo spessi. Tempo aperto Sovraverniciabile Pulizia degli attrezzi		3-4 ore con temperatura di 25 °C e umidità relativa 50% da 12 a 24 ore con temperatura 25 °C e umidità relativa 50% oltre le 24 h, o se la Vernice è già indurita, irruvidirla prima di passare una nuova mano acqua
Resa	sul Turapori sulla Malta Duriflor Grana Fine	10 m <sup>2</sup> /lt sulle 2 passate 5 m <sup>2</sup> /lt sulle 3 passate	
Praticabilità	con asciugamento a + 25°C e UR 50%	pedonabile con attenzione dopo 3 giorni asciutta in profondità dopo 7 giorni	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023