



VELO ANTICO

velatura acrilica per esterni ed interni

Descrizione	Velatura trasparente, pronta all'uso, composta di: resine acriliche in emulsione acquosa, coloranti, additivi, battericidi. peso specifico pH diluente	1,02-1,06 8-9 acqua
Caratteristiche	assorbimento d'acqua lavabilità emissioni all'interno dei locali	molto basso elevata classificazione ambientale A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originali se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Velo Antico si applica, all'interno o all'esterno, su pitture che siano lavabili e poco assorbenti. E' necessario che l'assorbimento del fondo sia basso, perché Velo Antico ha un tempo aperto relativamente breve, il quale sarebbe ulteriormente ridotto da un fondo ad alto assorbimento. Per le pitture di base valgono le regole generali di posa : i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti, i prefabbricati non devono recare traccia di disarmanti, i fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Gesso e legno devono essere trattati con un fissativo adatto	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Non utilizzare sulla stessa facciata prodotti di partite diverse.	
Applicazione	Stendere Velo Antico a spugna o a pennello, in maniera irregolare. E' opportuno prevedere almeno due passate, in modo che con la successiva si possa, se necessario, 'ritoccare' l'effetto della precedente. A questo riguardo considerare però che ogni passata aumenta l'intensità cromatica e la copertura della velatura. La diluizione può variare dal 10-15% sin oltre il 50%, a seconda che si voglia un aspetto molto contrastato o piuttosto morbido. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.	
Consumo	10-12 m ² /lt	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023