



DURIBETON

pittura per esterni adatta alla protezione di elementi in cemento

Descrizione	Pittura composta di: leganti acrilici in emulsione acquosa, inerti, coloranti resistenti alla luce solare, additivi, battericidi, idrorepellenti. peso specifico pH diluente	1,34-1,38 8-9 acqua
Caratteristiche	lavabilità permeabilità al vapore emissioni all'interno dei locali	molto elevata modesta classificazione ambientale A
Sicurezza	non è richiesto alcun etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica, all'esterno ed all'interno, su cemento armato, pannelli prefabbricati in cls, intonaci cementizi. Tutti i supporti devono essere piani, puliti, sani ed asciutti. I prefabbricati non devono recare traccia di disarmanti. I fondi vecchi o sfarinanti devono essere puliti e consolidati. Non applicare su fondi verniciati, trattati con idrorepellenti superficiali o soggetti a risalita di umidità.	
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento della pittura devono effettuarsi tra + 5°C e + 35°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo. Nella posa evitare le riprese di materiale fresco su materiale asciutto e non utilizzare prodotti di partite diverse sulla stessa parete.	
Applicazione	Applicare in due mani a pennello, rullo o pistola. Diluizione consigliata : prima mano seconda mano Intervallo tra due passate Fuori acqua	10-15% in volume 5-10% in volume 10-12 ore 24 ore
Resa		7-8 m ² /lt/passata

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023