



## DURIFLOR Vernice PUS

### Vernice poliuretanica bicomponente a solvente

Descrizione	Vernice bicomponente a solvente a base di resina poliuretanica e poliisocianato alifatico peso specifico della miscela pH diluente	1,01-1,05 8-9 diluente poliuretanico	
Caratteristiche	Si applica su marmo, pietra, cemento, etc. E' disponibile in versione lucida, satinata ed opaca.		
Sicurezza	I componenti comportano etichettatura di pericolo. Nella manipolazione e nell'uso seguire le istruzioni riportate sugli imballi.		
Conservazione	1 anno nella confezione originale se conservato tra +5°C e +40°C		
Supporti	I supporti devono essere coerenti, sani e puliti e non devono essere soggetti a risalita di umidità. Irruvidire i supporti poco assorbenti. Nel sistema Duriflor la Vernice PUS si applica, in due passate, sulla Vernice Turapori asciutta al tatto, ma non del tutto indurita. Se lo fosse, irruvidirla in superficie prima di applicare		
Norme di posa	L'applicazione e l'asciugamento del materiale devono effettuarsi tra + 5°C e + 30°C, al riparo da intemperie o sole eccessivo.		
Applicazione	Agitare i due componenti prima dell'uso. Aggiungere l'indurente alla resina miscelando a bassa velocità. Finita l'aggiunta miscelare più velocemente per qualche minuto. Di norma la Vernice si applica tal quale. Se necessario diluirla, dopo miscelazione dei componenti, con non oltre il 10% di diluente poliuretanico. Non aggiungere diluente successivamente. Applicare a pennello, rullo o pistola. evitando di fare film troppo spessi. Tempo aperto Sovraverniciabile Pulizia degli attrezzi		1-2 ore con temperatura di 25 °C e umidità relativa 50% da 12 a 24 ore con temperatura 25 °C e umidità relativa 50% oltre le 24 h, o se la Vernice è già indurita, irruvidirla prima di passare una nuova mano diluente poliuretanico
Resa	sul Turapori	10 m <sup>2</sup> /lt sulle 2 passate	
Praticabilità	con asciugamento a + 25°C	pedonabile con attenzione dopo 3 giorni asciutta in profondità dopo 3-5 giorni	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023