



DURIFLOR Vernice Turapori

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua

Descrizione	Vernice bicomponente all'acqua a base di dispersione poliuretanica e poliisocianato alifatico idrodiluibile. peso specifico della miscela pH diluente conservazione	1,01-1,05 8-9 acqua 1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +35°C	
Caratteristiche	la Vernice si applica su marmo, pietra, cemento. E' lucida, ed è molto riempitiva		
Sicurezza	I componenti comportano etichettatura di pericolo. Nella manipolazione e nell'uso seguire le istruzioni riportate sugli imballi.		
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C		
Supporti	I supporti devono essere coerenti, sani e puliti e non devono essere soggetti a risalita di umidità. Irruvidire i supporti poco assorbenti. Nel sistema Duriflor, in ragione dell'elevato residuo secco, è usata in funzione di Vernice Turapori, mentre si preferisce finire con le Vernici PUW o PUS, di aspetto più 'naturale' Si applica sulla Malta Grana Fine o sullo Stucco perfettamente asciutti, levigati e depolverizzati.		
Norme di posa	Applicazione e asciugamento devono avvenire tra +10°C e +30°C, al riparo dalle intemperie o da eccessivo irraggiamento solare. Prima di applicare la Vernice sulla Malta o sullo Stucco, passare una mano di Duriwat molto diluito, in modo da facilitare la stesura della Vernice stessa.		
Applicazione	Agitare i due componenti prima dell'uso. Aggiungere l'indurente alla resina miscelando a bassa velocità. Finita l'aggiunta miscelare più velocemente per qualche minuto. Di norma la Vernice si applica tal quale. Se necessario diluirla, dopo miscelazione dei componenti, con non oltre il 10% d'acqua. Non aggiungere acqua successivamente. Applicare a pennello, rullo o pistola. evitando di fare film troppo spessi. Tempo aperto Sovraverniciabile oltre le 24 h, o comunque quando la Vernice risulti totalmente indurita, irruvidire la superficie prima di passare una nuova mano Pulizia degli attrezzi		3-4 ore con temperatura di 25 °C e umidità relativa 50% da 12 a 24 ore con temperatura 25 °C e umidità relativa 50% acqua
Resa		10 m ² /lt su 1 passata	
Praticabilità	con asciugamento a + 25°C	pedonabile con attenzione dopo 24 h asciutta in profondità dopo 7 giorni	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023