



FIXAQUARZ

primer acrilico, disponibile in più granulometrie

Descrizione	Primer coprente composto di: resine acriliche in emulsione acquosa, inerti, coloranti, additivi, battericidi, idrorepellenti.	
	peso specifico	1,53-1,57
	pH	8-9
	diluyente	acqua
Caratteristiche	<p>permeabilità al vapore</p> <p>emissioni all'interno dei locali</p> <p>Fixaquarz è dotato di discreta permeabilità al vapore ed è adatto anche per finizioni minerali. Ha la funzione di uniformare l'assorbimento ed il colore del fondo e di facilitare l'aggrappamento della finizione. Può essere colorato nel colore della successiva finizione.</p> <p>Si usa su supporti asciutti e sani. Ove sia necessario avere una permeabilità al vapore molto elevata, ad esempio su murature con rischio di risalita di umidità, usare il fondo silossanico Silofix</p>	buona classificazione ambientale A
Sicurezza	senza obbligo di etichettaggio specifico	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica all'esterno ed all'interno, su supporti coerenti, sani e puliti. Non applicare su supporti soggetti a risalita di umidità, su intonaci o rivestimenti esistenti friabili, su superfici trattate con protettivi che non consentano l'adesione	
Norme di posa	Applicazione e asciugamento devono avvenire tra +5°C e +35°C, al riparo dalle intemperie o da eccessivo irraggiamento solare.	
Applicazione	<p>Applicare a pennello, rullo o pistola. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso.</p> <p>Diluizione</p> <p>Intervallo tra due passate</p> <p>Sovraverniciabile</p>	<p>15- 20%</p> <p>10-12 ore</p> <p>24 ore</p>
Consumi	<p>grana fine</p> <p>grana media</p> <p>grana n.ro 5</p> <p>grana n.ro 7</p>	<p>7,5-8,5 m2/lt/passata</p> <p>6,5-7,5 m2/lt/passata</p> <p>5-6 m2/lt/passata</p> <p>4-5 m2/lt/passata</p>

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023