



DURIBETON

peinture acrylique pour la protection du béton

Description	Peinture composée de: résine acrylique en émulsion, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges. densité pH diluante	1,34-1,38 8-9 eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005 émissions dans l'air intérieur Duribéton est une peinture acrylique pour extérieur et peut être facilement appliquée sur tout support approprié. De par sa composition est particulièrement adaptée à la protection du béton lavabilité perméabilité à la vapeur	famille I classe 7.b2 A très haute moyenne
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	Duribéton s'applique, à l'extérieur et à l'intérieur, sur béton, panneaux préfabriqués en béton, enduits de ciment. Les supports doivent être parfaitement durcis, propres, lisses et secs. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles. Ne pas appliquer sur supports traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.	
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection. Ne pas utiliser seaux de lots différents sur une même paroi. dilution recouvrable séchage complet	1.ère couche ajouter 10-15% d'eau 2.ème couche ajouter 5-10% d'eau 10-12 heures 24 heures
Rendement		7-8 m ² /lt par passe

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023