



## ACRYLQUARZ

*peinture acrylique, microporeuse, pour façades, en plusieurs grains*

Description	Peinture composée de: résine acrylique en emulsion aqueuse, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges.	
	densité	1,53-1,57
	pH	8-9
	diluant	eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005	famille I classe 7.b2
	émissions dans l'air intérieur	A
	Aspect de légèrement rugueux à granuleux	
	lavabilité	haute
	perméabilité à la vapeur	moyenne
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	Acrylquarz s'applique, à l'extérieur et à l'intérieur Les supports doivent être propres, lisses et secs. Les préfabriqués doivent être nettoyés des huiles. Ne pas appliquer sur supports traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.	
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, ou par projection. Ne pas utiliser seaux de lots différents sur une même paroi.	
	dilution	1.ère couche ajouter 110-15% d'eau 2.ème couche ajouter 5-10% d'eau
	recouvrable	10-12 heures
	séchage complet	24 heures
Rendement	grain fin	rendement 7,5-8,5 m <sup>2</sup> /lt/passe
	grain moyen	rendement 6,5-7,5 m <sup>2</sup> /lt/passe
	grain n.ro 5	rendement 5-6 m <sup>2</sup> /lt/passe

*Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023*